Fiche technique

FILMOPLAST P90 PLUS

INFORMATIONS GENERALES

- ***Papier spécial longues fibres, exemptde bois, blanc, résistant à la déchirure, adhésif***
- ***Enduit avec une colle, exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique***

DOMAINES D'APPLICATIONS

- ***Pour renforcer la fixation entre la couverture et le corps d'ouvrage, idéal pour le collage dans les charnières***

CONSEILS D'UTILISATION

- ***TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.***

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- ***Papier spécial50g/m² , alliance idéaledela stabilité et résistance avec grande souplesse ; Classe durabilité LDK 24-85 selon DIN 6738***
- ***Enduit avec une colle, exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique***
- ***Pouvoir adhésif élevé, colle immédiatement***
- ***Evite les marques de pression sur l'original.***
- ***Certificat PAT ISO 18916***

Fiche technique

FILMOPLAST P90 PLUS

DONNÉES TECHNIQUES

• FILM

Support	*Papier spécial,*	
Epaisseur (µm)	*blanc 85 ± 5 50 ± 3*	
Poids (g/m2)	*longitudinal 50 ± 4*	
Résistance à la rupture (N/15mm)	*longitudinal 3 ± 0,5*	*DIN EN ISO 527-3 50mm/min*
Elasticité (%)	*longitudinal 45 ± 5*	
Résistance à la déchirure (N/mm²)		

• COLLE

Base	*Dispersion polyacrylate*	
Valeur pH	*environ 7,0*	
Pouvoir adhésif (N/25mm)	*10min : > 11,3 24h :>17,5*	*AFERA 4001*

• PAPIER DE PROTECTION

Matière	*Papier glassine siliconé 1*	
Epaisseur (µm)	*face 54 ± 6 65 ± 6 20 ± 10*	
Poids (g/m²)		
Force de pelage (mN/cm)		*Vitesse d'arrachement 300mm/min*

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditions de stockage	*18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air*
Durée de stockage	*4 ans*
Conditions d'application	*5 à 40° C*
Evolution de la valeur pH (vieillissement selon méthode PTS)	*Produit frais , pH7,0*
Résistance à l'humidité	*L'utilisation définie de ce produit exclut son application dans un environnement extrêmement humide (papier)*

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.